



高盛電子科技股份有限公司  
Gold Sun Technology Co.,Ltd.

11F, NO. 170, Sec. 3, Min Chuan East Road. Taipei, Taiwan  
Tel : 02-2719-3126 Fax :02-2719-3036  
105 台北市民權東路三段 170 號 11 樓

## 塗佈型乾燥劑(Oledry)

應用在 OLED 封裝上重要的封材之一，具有透光率高.防高濕.耐化性佳等優點。

### Certificate Of Analysis

PRODUCTION DATE: 20150123

Item 品項	Specifications 規 格
OLED Application	AM (for ODF process)
OLED Encapsulation	Filling
Characteristics	Solvent free
H2O absorption	2~8 wt %
Viscosity	100 mPa · s
Transparency (Thickness:12um)	>98 %
Refractive Index	1.42