

Gredmann Group

台灣格雷蒙股份有限公司

偉斯企業股份有限公司

9F, No. 170 Sec. 3, Min Chuan East Road, Taipei, Taiwan

Tel : 886-2-2719-3456 (20 lines) Fax : 886-2-2716-5500 (3 Lines)

Web Site : www.gredmann.com

EVA 封裝膜

規格	單位	測試方法	數值
表面			雙面壓花
密度	g/cm ³	ASTM D1505	0.950
VA 含量	%	FPC method	28.0
交聯度	%	FPC method	85
UV 阻斷波長	nm	FPC method	360
吸水率	%	ASTM D570	0.1
硬度	Shord D	ASTM D2240	26
斷裂點強度	Kg/cm ²	ASTM D638	80
斷裂點伸長率	%	ASTM D638	>800
接著強度對玻璃	N/cm	FPC method	>60
對 Tedlar 接著強度	N/cm	FPC method	>60
光穿透率 (280-1100nm)	%	UV-VIS	>91